



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 244—2008/ISO 8491:1998  
代替 GB/T 244—1997

## 金属管 弯曲试验方法

Metallic materials-tube—Bend test

(ISO 8491:1998, IDT )

2008-05-13 发布

2008-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前　　言

本标准等同采用 ISO 8491:1998《金属管　弯曲试验方法》(英文版)。

本标准等同翻译 ISO 8491:1998《金属管　弯曲试验方法》(英文版)。

本标准做了下列编辑性修改：

- a) “本国际标准”一词改为“本标准”；
- b) 用小数点“.”代替作为小数点的“,”；
- c) 删除了国际标准的前言，增加了本标准前言；
- d) 将原标准第 1 章备注中“根据国际标准 ISO 7438”改为“根据国家标准 GB/T 232”；
- e) 将原标准第 7 章 a)条“参考本国际标准，例如：ISO 8491”改为“本标准号”。

本标准代替 GB/T 244—1997《金属管　弯曲试验方法》，对原标准做了如下修改：

- 1) 扩大了适用范围；
- 2) 重新规定了试样的要求；
- 3) 对试验步骤和试验条件进行了更详细规定；
- 4) 增加了参考文献。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：常熟出入境检验检疫局、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：王卫忠、顾伟、袁建良、董莉、易海清。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

GB 244—1963、GB 244—1982、GB/T 244—1997。

# 金属管 弯曲试验方法

## 1 范围

本标准规定了测定圆形横截面金属管全截面弯曲塑性变形能力的试验方法。

本标准适用于外径不超过 65 mm 的金属管,本标准适用金属管的外径范围可以在相关的产品标准中做更详细的规定。

注:金属管横向条状试样的弯曲试验应根据 GB/T 232 来进行,以增加试样的原始弯曲率。

## 2 符号、名称和单位

本标准使用的符号、名称和单位在表 1 和图 1 中规定。

表 1

符号	名 称	单 位
$a^*$	管壁厚度	mm
$D$	金属管原始外径	mm
$L$	试样原始长度	mm
$r$	弯心半径	mm
$\alpha$	弯曲角度	(°)

<sup>a</sup> 在钢管标准中也用符号  $T$  表示此参数。

## 3 原理

将一根全截面的金属直管绕着一个规定半径和带槽的弯心弯曲,直至弯曲角度达到相关产品标准所规定的值(见图 1)。




图 1

## 4 试验设备

弯管试验应在弯管试验机上进行,试验时试验机应能防止管的横截面产生椭圆变形。

弯管试验机的弯心应具有与管外径轮廓相适应的沟槽。弯心半径由相关产品标准规定。

注：弯心半径的偏差、沟槽的深度和椭圆度均对试验结果有影响。

## 5 试样

试样应是金属直管的一部分，并能在弯管试验机上进行试验。

## 6 试验程序

6.1 试验一般应在 10℃～35℃的室温范围内进行。对要求在控制条件下进行的试验，试验温度应为 23℃±5℃。

6.2 通过弯管试验机将不带填充物的管试样弯曲，试验时应确保试样弯曲变形段与金属管弯心紧密接触，直至达到规定的弯曲角度。

6.3 在进行焊接管的弯曲试验时，焊缝相对于弯曲平面的位置应符合相关产品标准规定的要求。如未规定具体要求，焊缝应置于与弯曲平面呈 90°（即弯曲中性线）的位置。

6.4 对弯曲试验结果的说明应依据相关产品标准的要求。当产品标准中未做规定时，在不使用放大镜的情况下，如果无可见裂纹，应评定为合格。

## 7 试验报告

应根据相关产品标准的要求提供试验报告。试验报告至少应包含下列内容：

- a) 本标准号；
- b) 试样标识；
- c) 试样尺寸；
- d) 弯曲角度  $\alpha$  和弯心半径  $r$ ；
- e) 如为焊接管，焊缝相对于弯曲平面的位置；
- f) 试验结果。

**参 考 文 献**

- [1] GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法(GB/T 232—1999,eqv ISO 7438:1985 )
-

中华人民共和国

国家 标 准

**金属管 弯曲试验方法**

GB/T 244—2008/ISO 8491:1998

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 6 千字

2008 年 8 月第一版 2008 年 8 月第一次印刷

\*

书号: 155066 · 1-32352

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 244-2008