



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 13477.13—2019  
代替 GB/T 13477.13—2002

## 建筑密封材料试验方法 第 13 部分：冷拉-热压后粘结性的测定

Test method for building sealants—Part 13:Determination of  
adhesion/cohesion properties at variable temperatures

(ISO 9047:2001, Building construction—Jointing products—  
Determination of adhesion/cohesion properties of sealants  
at variable temperatures, MOD)

2019-06-04 发布

2020-05-01 实施

国家市场监督管理总局  
中国国家标准化管理委员会 发布



## 前　　言

GB/T 13477《建筑密封材料试验方法》分为如下部分：

- 第1部分：试验基材的规定；
- 第2部分：密度的测定；
- 第3部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法；
- 第4部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定；
- 第5部分：表干时间的测定；
- 第6部分：流动性的测定；
- 第7部分：低温柔性的测定；
- 第8部分：拉伸粘结性的测定；
- 第9部分：浸水后拉伸粘结性的测定；
- 第10部分：定伸粘结性的测定；
- 第11部分：浸水后定伸粘结性的测定；
- 第12部分：同一温度下拉伸-压缩循环后粘结性的测定；
- 第13部分：冷拉-热压后粘结性的测定；
- 第14部分：浸水及拉伸-压缩循环后粘结性的测定；
- 第15部分：经过热、透过玻璃的人工光源和水曝露后粘结性的测定；
- 第16部分：压缩特性的测定；
- 第17部分：弹性恢复率的测定；
- 第18部分：剥离粘结性的测定；
- 第19部分：质量与体积变化的测定；
- 第20部分：污染性的测定。

本部分为 GB/T 13477 的第 13 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 13477.13—2002《建筑密封材料试验方法 第 13 部分：冷拉-热压后粘结性的测定》，与 GB/T 13477.13—2002 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 修改了范围（见第 1 章，2002 年版的第 1 章）；
- 在试验器具和材料中，修改了试验机、量具、粘结基材和隔离垫块，增加了拉伸定位垫块和压缩定位垫块（见第 6 章，2002 年版的第 6 章）；
- 在试件制备中，修改了待测样品及基材的预处理条件和时间（见第 7 章，2002 年版的第 7 章）；
- 在试件处理中，修改了“注”和处理后试件的放置时间，删除了“按各方商定，试件可选用 A 法或 B 法处理”（见第 8 章，2002 年版的第 8 章）；
- 修改了试验步骤（见第 9 章，2002 年版的第 9 章）；
- 修改了试验报告（见第 10 章，2002 年版的第 10 章）。

本部分使用重新起草法修改采用 ISO 9047:2001《建筑结构 接缝产品 密封胶在不同温度下粘结/内聚性能的测定》。

本部分与 ISO 9047:2001 相比，在结构上有较多调整，附录 A 中列出了本部分与 ISO 9047:2001 的章条编号对照一览表。

本部分与 ISO 9047:2001 相比存在技术性差异，这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白位

置的垂直单线(+)进行了标识,附录B中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。

本部分与ISO 9047:2001相比,还做了下列编辑性修改:

——修改了标准名称,将“密封胶在不同温度下粘结/内聚性能的测定”改为“冷拉-热压后粘结性的测定”。

本部分由中国建筑材料联合会提出。

本部分由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC 195)归口。

本部分起草单位:河南建筑材料研究设计院有限责任公司、广州市白云化工实业有限公司、成都硅宝科技股份有限公司、郑州中原思蓝德高科股份有限公司、广州市高士实业有限公司、广东普赛达密封粘胶有限公司、山东宇龙高分子科技有限公司、江门大光明粘胶有限公司、湖北回天新材料股份有限公司。

本部分主要起草人:段林丽、邓超、张冠琦、李步春、尚炎锋、许艳艳、黎耀钟、詹锋、王琪、冯祥佳、王翠花。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 13477.13—2002。

## 建筑密封材料试验方法

### 第 13 部分：冷拉-热压后粘结性的测定

#### 1 范围

GB/T 13477 的本部分规定了建筑和土木工程用密封胶经不同温度下拉伸-压缩循环后粘结性测定的术语和定义、原理、标准试验条件、试验器具和材料、试件制备、试件处理、试验步骤和试验报告。

本部分适用于测定建筑和土木工程用弹性密封胶经反复冷却拉伸-加热压缩后的粘结性能。

#### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13477.1 建筑密封材料试验方法 第 1 部分：试验基材的规定 (GB/T 13477.1—2002, ISO 13640:1999, MOD)

GB/T 14682 建筑密封材料术语 (GB/T 14682—2006, ISO 6927:1981, NEQ)

#### 3 术语和定义

GB/T 14682 界定的术语和定义适用于本文件。

#### 4 原理

将密封胶试样粘结在两个平行基材的表面之间，制成试件。使试件在规定条件下经受冷却拉伸-加热压缩循环后，检查试件粘结或内聚的破坏情况。

#### 5 标准试验条件

标准试验条件为：温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%。

#### 6 试验器具和材料

##### 6.1 试验器具

- 6.1.1 鼓风干燥箱：温度可调至(70±2)℃。
- 6.1.2 低温试验箱：温度可调至(-20±2)℃，并可容纳拉伸状态的试件。
- 6.1.3 容器：用于盛放蒸馏水，按 B 法（见 8.2）浸泡处理试件。
- 6.1.4 试验机：能以(5.5±0.7)mm/min 的速度拉伸和压缩试件。
- 6.1.5 量具：分度值为 0.5 mm。

## 6.2 材料

6.2.1 粘结基材:用于制备试件的水泥砂浆板、铝板或玻璃板应符合 GB/T 13477.1 的规定。基材的形状及尺寸如图 1 和图 2 所示,也可按各方商定选用其他材质和尺寸的基材,但嵌填密封胶试样的粘结尺寸及面积应与图 1 和图 2 所示相同。对每一个试件,均应使用两块相同材料的基材。

6.2.2 隔离垫块:表面应防粘,用于制备密封胶截面为 12 mm×12 mm 的试件(如图 1 和图 2 所示)。

6.2.3 防粘材料:防粘薄膜或防粘纸,如聚乙烯(PE)薄膜等,宜按密封胶生产商的建议选用。用于制备试件。

6.2.4 拉伸定位垫块:能使试件保持伸长率为 12.5%、20% 或 25% 的拉伸状态(定位垫块的宽度见表 1),或各方商定的其他伸长率。

6.2.5 压缩定位垫块:能使试件保持压缩率为 12.5%、20% 或 25% 的压缩状态(定位垫块的宽度见表 1),或各方商定的其他压缩率。

## 7 试件制备

试验前,待测密封胶样品及试验基材应在标准试验条件下放置至少 24 h。

用脱脂纱布清除水泥砂浆板表面浮灰。用丙酮等溶剂清洗铝板和玻璃板,并干燥。

按密封胶生产商的说明(如:是否使用底涂料及多组分密封胶的混合程序)制备试件,同种基材制备 3 个试件。

按图 1 和图 2 所示,在防粘材料上将两块粘结基材与两块隔离垫块组装成空腔。然后将密封胶试样嵌填在空腔内,制成试件。嵌填试样时应注意下列事项:

- 避免形成气泡;
- 将试样挤压在基材的粘结面上,粘结密实;
- 修整试样表面,使之与基材和隔离垫块的上表面齐平。

将试件侧放,尽早去除防粘材料,以使试样充分固化或完全干燥。在养护期内,应使隔离垫块保持原位。

## 8 试件处理

### 8.1 A 法

将制备好的试件于标准试验条件下放置 28 d。

### 8.2 B 法

先按照 A 法处理试件,然后将试件按下述程序处理 3 个循环:


- 在(70±2)℃ 干燥箱内存放 3 d;
- 在(23±2)℃ 蒸馏水中存放 1 d;
- 在(70±2)℃ 干燥箱内存放 2 d;
- 在(23±2)℃ 蒸馏水中存放 1 d。

上述程序也可以改为 c)—d)—a)—b)。

注: B 法是利用热和水影响试件固化速度的一种常规处理程序,不涉及密封胶的耐久性信息。

B 法处理后的试件,试验前在标准试验条件下放置 24 h~6 d。

单位为毫米




说明:

- 1—水泥砂浆板；  
2—密封胶；  
3—隔离垫块(6.2.2)。

图 1 冷拉-热压后粘结性能用试件(水泥砂浆板)

单位为毫米



说明:

- 1—铝板或玻璃板；  
2—密封胶；  
3—隔离垫块(6.2.2)。

图 2 冷拉-热压后粘结性能用试件(铝板或玻璃板)

## 9 试验步骤

试件按第 8 章处理后,除去隔离垫块。

试验过程中拉伸和压缩速度为(5.5±0.7)mm/min。

拉伸-压缩幅度为±12.5% 或±20% 或±25%(见表 1),或各方商定的其他幅度。

表 1 试件的拉伸-压缩幅度和相应宽度值

| 拉伸-压缩幅度<br>% | 拉伸后宽度 <sup>a</sup><br>mm | 压缩后宽度 <sup>a</sup><br>mm |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| ±25          | 15.0                     | 9.0                      |
| ±20          | 14.4                     | 9.6                      |
| ±12.5        | 13.5                     | 10.5                     |

<sup>a</sup> 初始宽度为 12 mm。

将试件按要求的幅度进行下述拉伸-压缩周期循环:

### 第一周:

第 1 天:将试件放入(-20±2)℃ 的低温试验箱(6.1.2)内,3 h 后在试验机(6.1.4)上拉伸试件至所要求的幅度,并在(-20±2)℃ 下用拉伸定位垫块(6.2.4)保持拉伸状态 21 h。

第 2 天:解除拉伸,将试件放入(70±2)℃ 的鼓风干燥箱(6.1.1)内,3 h 后在试验机(6.1.4)上压缩试件至所要求的幅度,并在(70±2)℃ 下用压缩定位垫块(6.2.5)保持压缩状态 21 h。

第 3 天:解除压缩,重复第 1 天步骤。

第 4 天:同第 2 天的步骤。

第 5 天~第 7 天:解除压缩,将试件在标准试验条件下放置。

### 第二周:

重复第一周的步骤。

试件经受上述两周循环后,检查粘结或内聚破坏情况,并用分度值为 0.5 mm 的合适量具(6.1.5)测量每个试件粘结或内聚破坏的深度(mm)。

## 10 试验报告

试验报告应写明下列内容:

- a) 实验室的名称和试验日期;
- b) 试验执行标准 GB/T 13477.13;
- c) 样品名称、类别(化学种类)、颜色;
- d) 密封胶的生产批号;
- e) 基材类别(见 6.2.1);
- f) 所用底涂料(如果使用)、所用配合比(多组分样品);
- g) 试件处理方法(A 法或 B 法);
- h) 拉伸-压缩循环的幅度(见第 9 章);
- i) 每个试件粘结和/或内聚破坏的深度和区域;
- j) 与本部分规定试验条件的任何偏离。

**附录 A**  
**(资料性附录)**

**本部分与 ISO 9047:2001 相比的结构变化情况**

本部分与 ISO 9047:2001 相比在结构上有较多调整,具体章条编号对照情况见表 A.1。

**表 A.1 本部分与 ISO 9047:2001 的章条编号对照情况**

| 本部分章条编号     | 对应的 ISO 标准章条编号 |
|-------------|----------------|
| 5           | —              |
| 6           | 5              |
| 6.1         | —              |
| 6.1.1~6.1.4 | 5.4~5.7        |
| 6.1.5       | 5.10           |
| 6.2         | —              |
| 6.2.1~6.2.3 | 5.1~5.3        |
| 6.2.4~6.2.5 | 5.8~5.9        |
| 7           | 6              |
| 8           | 7              |
| 8.1~8.2     | 7.1~7.2        |
| 9           | 8              |
| 10          | 9              |
| 附录 A        | —              |
| 附录 B        | —              |

注:除上述章条外,本部分的章条编号与 ISO 9047:2001 的章条编号均相同。

**附录 B**  
(资料性附录)

本部分与 ISO 9047:2001 的技术性差异及其原因

表 B.1 给出了本部分与 ISO 9047:2001 的技术性差异及其原因。

**表 B.1 本部分与 ISO 9047:2001 的技术性差异及其原因**

| 本部分的章条编号 | 技术性差异   | 原因   |
|----------|---|--|
| 1        | 将“建筑结构”改为“建筑和土木工程”  | 以与国际标准组织 ISO/TC 59/SC 8 更新后的标准化领域范围一致  |
| 1        | 将“粘结/内聚性能”改为“经不同温度下拉伸-压缩循环后粘结性”   | 以与 GB/T 14682 的规定一致  |
| 1        | 增加了“本部分适用于测定建筑和土木工程用弹性密封胶经反复冷却拉伸-加热压缩后的粘结性能”  | 使表述更清晰,且适合我国技术条件   |
| 2        | 关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,调整的情况集中反映在第 2 章“规范性引用文件”中,具体调整如下:<br>a) 用修改采用国际标准的 GB/T 13477.1 代替了 ISO 13640(见 6.2.1);<br>b) 用非等效采用国际标准的 GB/T 14682 代替了 ISO 6927(见第 3 章) | a) 以适应我国技术条件;<br>b) GB/T 14682—2006 包括了 ISO 6927—1981 的全部术语,并与之完全一致,另外还增加了部分术语。引用 GB/T 14682,便于标准使用者使用中文术语 |
| 3        | 用非等效采用国际标准的 GB/T 14682 代替了 ISO 6927   | 便于标准使用者使用中文术语  |
| 4        | 将“拉伸和压缩循环”改为“冷却拉伸-加热压缩循环”   | 使表述更清晰准确   |
| 5        | 增加了“标准试验条件”一章   | 以与 GB/T 13477 的其他部分一致  |
| 7        | 以“试验前,待测密封胶样品及试验基材应在标准试验条件下放置至少 24 h”代替“将密封胶和基材保持在(23±2)℃”  | 以与本部分第 5 章和 GB/T 13477 的其他部分一致   |
| 7        | 增加了“用脱脂纱布清除水泥砂浆板表面浮灰。用丙酮等溶剂清洗铝板和玻璃板,并干燥”  | 以适应我国技术条件  |
| 10 D     | 增加了“所用配合比(多组分样品)”   | 以适应我国技术条件  |

